9101

ARDEX W600

Renovação e alisamento de paredes interiores

À base de gesso e melhorado com resinas sintéticas

Preenchimento de paredes com as vantagens de um reboco

Em camada fina e camada grossa

Não se solta

Não fica com gretas

Material não inflamável

Classe A1 segundo DIN 4102, parte 4

Fabricante certificado con el Sistema de Calidad según Normas DIN EN ISO 9001

ZERTIFIZIERTES DIN EN ISO 9001 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

Reg. Nº 37344

ARDEX GMBH

Friedrich-Ebert-Straße 45
D-58453 Witten
Tel. 02302/664.0
Fax 02302/664.299
E-mail: kundendienst@ardex.de
Internet: http://www.ardex.de

Distribuido por ARDEX CEMENTO, S.A.

Pol. Ind. Pla de Llerona - C/. Holanda, 18
Tel. 93 846 62 52 - Fax 93 846 74 38
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona)
Internet: http://www.ardex.es
E-mail: ardex@ardex.es

Una Compañía del Grupo ARDEX

ARDEX W600

Renovação e alisamento de paredes interiores

Campo de aplicação:
Para alisar e rebocar pré-fabricados, betão, cimento, bem como placas isolantes e de contenção antes de revestir e de fazer trabalhos de pintura.
Preenchimento de grandes superfícies com profundidade em paredes e tectos.
Preenchimento de gretas, buracos, bem como rejuntamento de placas de gesso e outras placas de construção.
Rebocos de paredes de pedra calcária e elementos planos.
Fecho de juntas em tectos acabados com cimento.
Colocar tabiques de gesso e placas de gesso cartonado.
Uso em interiores.

Composição:
Pó branco à base de gesso sintético.
Quando misturado com água, obtém-se uma argamassa suave e pastosa que, quando endurece, adere a paredes e tectos quer sejam de alvenaria, betão, cimento, cal, gesso, rebocos de cimento ou placas de construção.
ARDEX W600 tem uma grande capacidade de preenchimento, não se solta.
ARDEX W600 é um material transpirável e é adequado como suporte para pinturas ou colagens posteriores.

Preparação dos suportes:
O suporte deve ser áspero, seco, duro e livre de pó, sujidade ou outros elementos desagregantes. Eliminar papéis, pinturas e rebocos frágeis.
Lacas, óleos, vernizes e suportes similares devem ser cuidadosamente limpos antes da aplicação.
Todos os suportes não porosos e impermeáveis devem ser tratados previamente com o primário ARDEX P82. Os suportes porosos devem ser tratados com ARDEX P51, diluído com água 1:3.

Modo de emprego:
Coloca-se água limpa num recipiente e mistura-se o pó, agitando vigorosamente. Esperar 1 minuto e voltar a mexer até obter uma mistura homogénea e cremosa.
Para misturar 15 kg. de ARDEX W600 são necessários aproximadamente 7,25 litros de água.
Depois de um tempo de repouso de aproximadamente 1 a 3 minutos, agitar novamente. A argamassa está preparada para ser aplicada durante aproximadamente 5 horas.
A argamassa aplica-se sem deixar aparecer buracos ou gretas nas juntas. Deste modo, a superfície fica sem gretas.
Em caso de dúvida, faça um teste prévio. Trabalhar o ARDEX W600 a temperaturas entre 5ºC e 30ºC.

Tratamento posterior
Para pinturas ou colagens posteriores, a camada aplicada deve estar seca.
De qualquer forma, para melhorar a secagem desigual da pintura posterior, pode-se fazer uma camada de fundo, em função da capacidade de preenchimento da pintura.
Os acabamentos de baixo de revestimentos impermeáveis de casas de banho e os acabamentos resistentes à água, como por exemplo em divisões húmidas, devem ser feitos com ARDEX F11.
Pode renunciar-se à colocação de cintas de protecção entre placas de gesso cartonado sempre que os ângulos das respectivas placas estejam bem posicionados e seja possível o preenchimento completo da junta (espessura mínima de 3 mm.).

Dados técnicos
(a partir de ensaios realizados no nosso laboratório segundo normativa vigente)

Relação da mistura:	7,25 litros de água : 15 kg. Pó Representam 1 vol. água : 2 1/4 vol. Pó
Densidade:	Aprox. 0,9 kg./litro
Densidade da argamassa fresca:	Aprox. 1,6 kg/litro
Rendimento:	Aprox. 1,0 kg de pó por mm^2 e mm
Tempo de utilização (20ºC):	Aprox. 4-8 horas
Pintura e colagem:	Quando tiver secado.
Resistência à compressão:	Depois de 28 dias: 8,5 N/mm^2
Resistência à flexotracção:	Depois de 28 dias: aprox. 3 N/mm^2
Embalagem:	Sacos de 15 kg
Armazenamento:	Aprox. 12 meses em lugares secos e dentro da embalagem original fechada.

A Ardex é responsável pela qualidade dos seus produtos.
As recomendações de aplicação aqui expressas baseiam-se em testes e experiências práticas.
Uma dosagem e aplicação fora do descrito nesta ficha excluem a nossa responsabilidade sobre o produto e a sua aplicação.
Para esclarecimento de possíveis dúvidas sobre o produto, entre por favor em contacto com o nosso Departamento Técnico.
A vigência desta ficha técnica terá validade até nova edição.

Edição: Janeiro 2008

.